

LIVOS テクニカルデータシート

クノス 浸透性木部用オイル No.244 F☆☆☆☆

屋内用 通気性のある撥水効果の高い塗料 3分ツヤあり

- 適 用 範 囲** 無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。
OSB ボードにも適します。複合ボード、ベニヤ、キャビネット内部には適しません。
- 製 品 特 性** 透明感のある光沢（3分ツヤ）。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格（DIN68 861.part1）に適合。
2～3回塗布すると、表面に薄い塗膜を形成します。
クノスの白は、白木の色を保ったまま塗装できます。※お取り寄せ製品です。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格（DIN 53 160）に適合。
幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格（DIN EN 71 Part3）に適合。
アルドボス（No.266）やカルデット（No.270）などの上塗りとして使用すると、撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
- 全 成 分** アマニオイル、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニウッドスタンドオイル、非常に透明な酸化鉄、二酸化チタン、天然樹脂グリセリンエステル、アマニスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、珪酸、マイクロワックス、パインオイル、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤
- カ ラ ー** 002 クリア 054 マホガニー 062 ウォールナット 064 ダークウォールナット 069 タバコ 076 オーク
082 ローズウッド 088 スモークドオーク 089 アンティークオーク 101 黒 204 白
※002 クリアのみ国内在庫、その他の色は取り寄せとなります。
- 希 釈** うすめ液 スパロス（No.222）を使用する。
- 塗 装 道 具** ウェス（布）・刷毛
- 塗 布 面 積** 1回目・・・約 22 m²/L（無希釈）
2回目・・・約 40 m²/L（無希釈）
3回目・・・約 50 m²/L（無希釈）
木の表面の状況および吸い込みの程度によりかなり増減することがあります。必ず試し塗りをしてください。
- 乾 燥 時 間** 気温 23℃ 湿度 50%において
1回目・・・12時間
2回目以降・・・24時間
最後の塗膜形成に要する乾燥期間は4週間。
- 比 重** 約 0.89g/ml
- 安全上の注意** 火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。（消防法：危険物第4類 第2石油類）
使用時は喫煙を避け、換気してください。
塗料を浸したウェスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。（亜麻仁油を含んだウェス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。）
- 安 全 上 の ア ド バ イ ス** S2 子供の手の届かない所に保管してください。
S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。
その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。
- 容 量** 0.05L/0.75L/2.5L/10.0L

LIVOS 使用説明書

クノス (No.244)

- 木材の素地調整** 木材は乾燥させ吸い込みがよく、ヤニや埃がない状態にし、#180～#240 のサンドペーパーをかけて、細かく研磨しておきます。タンニン酸を含む木材は試し塗りしてください。接着剤は完全に乾燥させておき、塗装前にヤニ・樹脂等は、スバロス (No.222) で拭き取ります。
- 塗装方法** 清潔な布や刷毛で木部に薄く塗装し、約 10～20 分後、吸収されなかった余分なオイルを、毛羽立ちのない布で拭き取ってください。
(仕上げが不均一になったり、表面に斑点ができるのを防止するため)。塗装するごとに 12～24 時間の乾燥時間をおき、表面が毛羽立つようであれば研磨します。この行程を繰り返して、塗膜が形成されるまで 2～3 回薄く塗り重ねます。3 回目の塗装を非常に薄く塗り、拭き取らずに仕上げると、ツヤのある膜厚の塗装面になります。
工業塗装の場合は 12℃以上の室温で行い、スプレー塗装はスバロス (No.222) で 5～10%希釈します。ディッピングの場合はスバロス (No.222) で 10～20%希釈します。
- 古い塗装面の再生** 古いペンキ類・ラッカー・ニス・ワックスなどは、研磨もしくは剥離処理をして旧塗膜をきれいに取り去っておきます。油性でないペンキ類は旧塗膜を清潔にして必要であれば研磨し、試し塗りをして表面の吸収性を確認してください。木材表面の状態に応じてその後の塗装を行い、塗布後約 20 分で、余分なクノスは注意して拭き取ります。
- 注意事項**
- 1.使用前に良くかき混ぜ、必ず試し塗りをしてください。
 - 2.作業中・乾燥期間中は、喚起に十分気をつけてください。酸素と光が不足すると、亜麻仁油を含む塗料は乾燥に時間がかかり、亜麻仁油の匂いが長く残ることがあります。キャビネットなどの塗装には、グレイボ (No.315) が適しています。
 - 3.木材にクノスが完全に浸透していない時には、水による斑点や褪色が発生する可能性があります。
 - 4.オークやタンニン酸を含んだ木材、また研磨・剥離・前処理・着色などを施した木材では 1 週間以内に変色する可能性があります。
 - 5.接着剤によっては施工後に溶けるものもあるので、木口をニカワ付けした木材や木質合板類は、試し塗りの後、2 日間経過を観察してください。
 - 6.塗装面をあらかじめ細かいサンドペーパーで丁寧に研磨しておけば塗布量を減らすことができ、クノスのツヤを出しやすくなります。また、塗装面のキズやシミをつきにくくすることができます。
- 道具洗浄** 使用後すぐにスバロス (No.222) で洗浄してください。
- 保管** 乾燥した冷暗所に保管してください。未開封の状態でも 4 年間まで保存可能です。
(ラベルを見て期限を確かめてください)
使い残した分は酸化を防ぐため小さな容器に移し替えて保管してください。また保管中クノスの表面に張った薄皮は除去してください。
- 廃棄** 地域の規制に従ってください。